Caños

SIN COSTURA: Conducción - Uso mecánico
Altas temperaturas - A53-A106-API etc. - SCH40/80/160
Procedencia SIDERCA.
CON COSTURA NORMAS ASTM Y API: Diámetro hasta 48”
Procedencia SIAT

DIMENSIONES Y PESOS TEÓRICOS - TUBOS ASTM A-53

DN	DEXT (mm)		SCHEDULES												
			STD	XS	XXS	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160
1/8	10.3	Eps.	17.3	2.41					1.73		2.41				
		Kg/m	0.37	0.47					0.37		0.47				
1/4	13.7	Eps.	2.24	3.03					2.24		3.03				
		Kg/m	0.63	0.80					0.63		0.80				
3/8	17.1	Eps.	2.31	3.20					2.31		3.20				
		Kg/m	0.84	1.10					0.84		1.10				
1/2	21.3	Eps.	2.77	3.73	7.47				2.77		3.73				4.78
		Kg/m	1.27	1.62	2.55				1.27		1.62				1.95
3/4	26.7	Eps.	2.87	3.91	7.82				2.87		3.91				5.56
		Kg/m	1.69	2.20	3.64				1.69		2.20				2.90
1	33.4	Eps.	3.38	4.55	9.09	2.77			3.38		4.55				6.35
		Kg/m	2.50	3.24	5.45	2.09			2.50		3.24				4.24
1 1/4	42.2	Eps.	3.56	4.85	9.70	2.77			3.56		4.85				6.35
		Kg/m	3.39	4.47	7.77	2.69			3.39		4.47				5.61
1 1/2	48.3	Eps.	3.68	5.08	10.16	2.77			3.68		5.08				7.14
		Kg/m	4.05	5.41	9.56	3.11			4.05		5.41				7.25
2	60.3	Eps.	3.91	5.54	11.07	2.77			3.91		5.54				8.74
		Kg/m	5.44	7.48	13.44	3.93			5.44		7.48				11.11
2 1/2	73.0	Eps.	5.16	7.01	14.02	3.05			5.16		7.01				9.53
		Kg/m	8.63	11.41	20.39	5.26			8.63		11.41				14.92
3	88.9	Eps.	5.49	7.62	15.24	3.05			5.49		7.62				11.13
		Kg/m	11.29	15.27	27.68	6.46			11.29		15.27				21.35
3 1/2	101.6	Eps.	5.74	8.08		3.05			5.74		8.08				
		Kg/m	13.57	18.64		7.41			13.57		18.64				
4	114.3	Eps.	6.02	8.56	17.12	3.05			6.02		8.56		11.13		13.49
		Kg/m	16.08	22.32	41.03	8.37			16.08		22.32		28.32		33.54
5	141.3	Eps.	6.55	9.53	19.05	3.40			6.55		9.53		12.70		15.88
		Kg/m	21.77	30.97	57.43	11.56			21.77		30.97		40.28		49.12
6	168.3	Eps.	7.11	10.97	21.95	3.40			7.11		10.97		14.27		18.26
		Kg/m	28.26	42.56	79.22	13.83			28.26		42.56		54.21		67.57
8	219.1	Eps.	8.18	12.70	22.23	4.78	6.39	7.04	8.18	10.31	12.70	15.09	18.26	20.62	23.01
		Kg/m	42.55	64.64	107.93	25.26	33.32	36.82	42.55	53.09	64.64	75.92	90.44	100.93	111.27
10	273.0	Eps.	.9.27	12.70	25.40	4.19	6.35	7.80	9.53	12.70	15.09	18.26	21.44	25.40	28.58
		Kg/m	60.29	81.53	155.10	27.78	41.76	51.01	61.92	81.53	95.98	114.71	133.01	155.10	172.27
12	323.8	Eps.	9.52	12.70	25.40	4.57	6.35	8.38	10.31	14.27	17.48	21.44	25.40	28.58	33.32
		Kg/m	73.79	97.44	186.92	35.98	49.71	65.19	79.71	108.93	132.05	159.87	186.92	208.08	238.69
14	355.6	Eps.	9.52	12.70		6.35	7.92	9.52	11.10	15.09	19.05	23.83	27.79	31.75	35.71
		Kg/m	81.25	107.40		54.69	67.91	81.25	90.30	126.72	158.11	194.98	124.66	253.58	281.72
16	406.4	Eps.	9.52	12.70		6.35	7.92	9.52	12.70	16.66	21.44	26.19	30.96	36.53	40.49
		Kg/m	93.18	123.31		62.65	77.83	93.18	123.31	160.13	203.55	245.57	286.66	333.21	365.38
18	457.2	Eps.	9.52	12.70		6.35	7.92	11.13	14.27	19.05	23.83	29.36	34.93	39.67	45.24
		Kg/m	105.11	139.22		70.60	87.75	122.44	155.88	205.84	254.69	309.78	363.76	408.48	459.62
20	508.0	Eps.	9.52	12.70		6.35	9.52	12.70	15.09	20.62	26.19	32.54	38.10	44.45	50.01
		Kg/m	117.03	155.13		78.56	117.03	155.13	183.43	247.84	311.19	381.55	442.55	508.15	564.85
24	609.6	Eps.	9.52	12.70		6.35	9.52	14.27	17.48	24.61	30.96	38.89	46.02	52.37	59.54
		Kg/m	140.89	186.95		94.47	140.89	209.51	255.25	355.04	441.80	547.36	639.62	719.68	807.68
30	762.0	Eps.	9.52	12.70		7.92	12.70	15.88							
		Kg/m	176.67	234.68		147.29	234.68	292.20							
36	914.4	Eps.	9.52	12.70		7.92	12.70	15.88	19.05						
		Kg/m	212.45	282.41		177.05	282.41	351.88	420.64						
42	1066.8	Eps.	9.52	12.70				15.88							
		Kg/m	248.23	330.15				411.57							
48	1219.2	Eps.	9.52	12.70				15.88							
		Kg/m	284.01	377.88				471.25							

Se comercializan en acero al carbono, inoxidables y todo tipo de aleados.