

Caños / Con Costura / Polipropileno Extruido Tricapa

REVESTIMIENTO EXTERIOR TRICAPA						
Normas de Aplicación	Densidad Polietileno	Diametros (")	Epoxi F. B.E.	Adshesivo Duro	Película Polietileno	Total Tricapa
CAN/CSA-Z245.21-M98. SYSTEM "B" (Canadiense)	Alta Densidad	de Ø 4" a 10"	50 µ	50 µ	1.000 µ	1100 µ
		de Ø 10" a 20"	50 µ	50 µ	1.000 µ	1100 µ
	Media Densidad	de Ø 4" a 10"	50 µ	50 µ	1,150	1200 µ
		de Ø 10" a 20"	50 µ	50 µ	1,150	1200 µ
	Baja Densidad	de Ø 4" a 10"	50 µ	50 µ	2,000	2100 µ
		de Ø 10" a 20"	50 µ	50 µ	2,200	2300 µ
DIN 30670	Baja Densidad	de Ø 4" a 10"	50 µ	100 µ	2.000 µ	2150 µ
		de Ø 10" a 20"	50 µ	100 µ	2.200 µ	2350 µ
G.E. N 1 - 108 Grupo G4	Baja Densidad	de Ø 4" a 10"	50 µ	300 µ	2.000 µ	2350 µ
		de Ø 10" a 20"	50 µ	300 µ	2.200 µ	2550 µ

Advertencia:

Los datos contenidos en esta pagina son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera debe tomarse como base para un proyecto, y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.